



P t ペースト No.8103

- | | |
|-----------|--|
| 1. 種別 | センサー・電極用 P t ペースト |
| 2. 使用条件 | 1) 塗布方法 刷毛塗り、スタンプ塗り、ディッピング
2) 焼成条件 室温～1200℃まで2hr以上かけて昇温後
1200℃×10min以上保持 |
| 3. 比抵抗 | $2.5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下 |
| 4. 組成 | 白金 50～60%
溶剤 30～40%
樹脂成分 11～21% |
| 5. 有効期限 | 開栓前 6ヶ月（製造日より）
開栓後 2ヶ月（製造日より） |
| 6. 希釈シンナー | シクロヘキサノン |
| 7. 保管条件 | 5～15℃の冷暗所に保管してください。 |
| 備考 | ご使用の際は樹脂・溶剤と白金粉が分離することがありますので
必ず攪拌してから御使用ください。 |