



TOKURIKI TECHNICAL DATA

P t ペースト No.8105

- | | |
|-----------|---|
| 1. 種別 | センサー・電極用 P t ペースト |
| 2. 使用条件 | 1) 塗布方法 刷毛塗り、スクリーン印刷用
2) 焼成条件 室温～1100℃まで2hr 程度 (150℃位での予備乾燥推奨)
1100℃×10min 程度 |
| 3. 粘度 | 1000±100poise/25℃ (E型粘度計 3° コーン/2.5rpm) |
| 4. 比抵抗 | 1. $5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下 |
| 5. 組成 | 無機分 67～83%
溶剤 12～35%
樹脂成分 1～10% |
| 6. 有効期限 | 開栓前 6ヶ月 (製造日より)
開栓後 2ヶ月 (製造日より) |
| 7. 希釈シンナー | エチルカルビトール |
| 8. 保管条件 | 5～15℃の冷暗所に保管してください。 |
| 備考 | ご使用の際は樹脂・溶剤と白金粉が分離することがありますので、必ず攪拌してから御使用ください。 |

株式会社
徳力本店

(連絡先:工業品部)
〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号
TEL 03-3252-0181/FAX 03-3258-1233