



TOKURIKI TECHNICAL DATA

Auペースト No.8556

- | | |
|-----------|---|
| 1. 使用条件 | 1) 被塗布体 セラミック
2) 塗布方法 スクリーン印刷、ヘラ塗り
3) 乾燥条件 150~160℃×10min 保持
4) 焼成条件 800℃×10min 保持 (昇温速度10~20℃/min 推奨) |
| 2. 粘度 | 1000±50poise/25℃ (E型粘度計 3° コーン/2.5rpm) |
| 3. 比抵抗 | $1 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下 |
| 4. 組成 | 無機分 77~87%
溶剤 11~25%
樹脂成分 1~10% |
| 5. 有効期限 | 開栓前 6ヶ月 (製造日より)
開栓後 2ヶ月 (製造日より) |
| 6. 希釈シンナー | エチルカルビトール |
| 7. 保管条件 | 5~15℃の冷暗所に保管してください。 |
| 備考 | ご使用の際は樹脂・溶剤と金粉が分離することがありますので、必ず攪拌してから御使用ください。 |

株式会社
徳力本店

(連絡先:工業品部)
〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号
TEL 03-3252-0181/FAX 03-3258-1233