



# TOKURIKI TECHNICAL DATA

## Auペースト No.8560

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. 種別     | ポリカーボネートフィルム用Auペースト  |
| 2. 使用条件   | 1) 塗布方法 スクリーン印刷、ヘラ塗り<br>2) 焼成条件 100℃×30min以上<br>(塗料はスクリーン印刷タイプで高沸点溶剤を使用していますので、<br>出来るだけ長時間加熱して下さい。) |
| 3. 比抵抗    | $5 \times 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下   |
| 4. 組成     | 金 75～85%<br>溶剤 15%以下<br>樹脂成分 15%以下   |
| 5. 有効期限   | 開栓前 6ヶ月 (製造日より)<br>開栓後 2ヶ月 (製造日より)   |
| 6. 希釈シンナー | エチルカルビトール  |
| 7. 保管条件   | 5～15℃の冷暗所に保管してください。  |
| 備考        | ご使用の際は樹脂・溶剤と金粉が分離することがありますので、<br>必ず攪拌してから御使用ください。  |

株式会社  
**徳力本店**

(連絡先:工業品部)  
〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号  
TEL 03-3252-0181/FAX 03-3258-1233